Cintas de protección mecánica Alta N 206-20

Información Técnica

Composición

Soporte: mezcla especial de poliolefinas estabilizadas
Adhesivo: caucho butílico y resinas adhesivas sintéticas

Uso

Las cintas de protección mecánica ALTA N 206-20 para aplicación en frio se utilizan en combinación con cintas de protección anticorrosiva ALTA 109-20 a fin de incrementar la resistencia mecánica de la tubería enterrada.

Modo de aplicación

Aplicar la cinta de protección mecánica ALTA N 206-20 sobre la cinta de protección anticorrosiva ALTA N 109-20. La superficie de la cinta interior deberá estar previamente limpia. Para mejorar la adhesión puede utilizar pintura imprimante ALTA P-27.

Propiedades físicas

	Test	Valor	Unidad
Color	-	blanco	-
Espesor total	ASTM D 1000	0,508	mm
Espesor del adhesivo	ASTM D 1000	0,127	mm
Espesor del soporte	ASTM D 1000	0,381	mm
Resistencia a la tracción	ASTM D 1000	7,5	kg/cm ancho
Alargamiento	ASTM D 1000	350	%
Adherencia (cinta a cinta)	ASTM D 1000	0,5	kg/cm ancho

Resistencia eléctrica

	Test	Valor	Unidad
Resistencia de aislamiento	ASTM D 257	10E6	MOhm
Rigidez dieléctrica	ASTM D 1000	42	KV/mm

Temperatura

	Test	Valor	Unidad
Rango de temperatura de aplicación	-	de -35 a +70	°C
Rango de temperatura de operación	-	de -35 a +85	°C

LA PAZ – c/ Loayza #349, entre Potosí y Mercado, Piso 2, Of. 203; Tel.: 2-2201715; Fax: 2-2201755; Cel.: 72048268
COCHABAMBA – c/ Venezuela #851, entre c/ 16 de Julio y Av. Oquendo; Tel.: 4-663346; Cel.: 7645804
SANTA CRUZ – c/ Antonio Gaspar #3020 (a un lado del surtidor "3 Pasos al Frente"); Tel.: 3-3700980; Cel.: 72489032 / 72031638

Proyectos de Combustión Industrial y Calefacción

E-mail: stiltda203@gmail.com Web: www.sti-gas.com