

Ficha Técnica De NBR Aislante Tubo

Materiales primas	Goma Acrilonitrilo - Caucho de butadieno (NBR)		
Resistencia Al Fuego	B1		
Artículo		Unidad	Specificación
Densidad		Kg/m³	≤95
Facultad Inflamación	Índice de oxígeno	%	≥32
	Densidad de Humo	—	≤75
			En el campo de construcción, no baja el grado C
Factor De Conductividad Temperatura Media -20°C 0°C 40°C		W/(m.k)	≤0.031 ≤0.034 ≤0.036
Permeabilidad al vapor de agua	Coefficiente	g/(m's'pa)	≤2.8*10 ⁻¹¹
	Factor	-	≥7.0*10 ³
Relación de adsorción de agua al vacío		%	≤10
Estabilidad de la dimensión 105±3°C,7d		%	≤10
Resistencia a la grieta		N/cm	≥2.5
Relación de resistencia a la compresión Índice de compresión 50% Tiempo de compresión 72h		%	≥70
Anti-ozono Presión de ozono 202mpa 200h		-	Sin grietas
Resistencia al envejecimiento 150h		-	Ligeramente arrugado, sin grietas, sin agujeros, sin deformación
Temperatura		°C	-40-105°C
Características:			
Impermeable, de baja conductividad térmica, resistente al frío y al calor.			
Anti-UV, anti-oxidación, resistente a la corrosión.			